

## Compoziție:

MM este un mortar uscat mineral, predozat în fabrică, conform **DIN 18557** și **DIN 1053**, pe bază de **var, ciment, agregate calcaroase** și **aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării și aderenței**.

## Rezistența la compresiune este:

- Pentru grupa de mortare **Ila**:  $> 5 \text{ N/mm}^2$
- Pentru grupa de mortare **III**:  $> 10 \text{ N/mm}^2$

## Domeniu de aplicare:

MM este utilizat pentru toate tipurile de zidărie pentru care este aprobată utilizarea grupei de mortare Ila sau III.

## Prelucrare:

MM se amestecă în **malaxor cu cădere liberă, malaxor forțat**, cu ajutorul unui **mixer electric** sau **manual**, cu **5–6 litri de apă per sac**.

- MM trebuie utilizat în decurs de **2 ore** de la amestecare, **fără adaos ulterior de apă**.
- MM trebuie utilizat **numai în starea sa originală, fără adaosuri de alte materiale**.
- Temperatura aerului și/sau a obiectului trebuie să fie **peste 5°C**.

## Necesar de material:

- Conținutul unui sac de 30 kg generează aprox. **19 litri de mortar proaspăt**.
- 1 tonă de mortar uscat produce **625 litri = 0,625 m<sup>3</sup>** de mortar proaspăt.
- Pentru 1 m<sup>3</sup> de mortar proaspăt sunt necesari **53 de saci = 1,6 tone** de mortar uscat.

## Livrare:

- În **saci de 30 kg**
- **Vrac**, în **camion-siloz**
- **Vrac**, în **container de fabrică**

## Depozitare:

- **Uscat**, în ambalaj închis – **valabil aprox. 5 luni**

## Controlul calității:

MM IIa și MM III sunt supuse unui **control intern și extern continuu**. Suntem autorizați să utilizăm **marca de calitate RAL** pentru ambele produse.

## Informații suplimentare:

Informațiile de mai sus se bazează pe **experiența noastră** și **nu iau în considerare fiecare caz individual**. Prin urmare, **nu pot fi deduse pretenții de despăgubire** din aceste informații.

**Versiune actualizată în: noiembrie 2003**