

Compoziție

HP 9500 este compus din hidroxid de calciu (var stins alb), argilă, cazeină, granulație de marmură, făină de marmură, fibre de celuloză și metilceluloză.

Granulație: 0,5 mm. **Nu conține dioxid de titan.**

HP 9500 **nu conține conservanți** și este **foarte permeabil la vapori** (difuzie ridicată).

Domeniu de utilizare

HP 9500 este utilizat ca **grund pentru interior**.

Datorită proprietăților sale de **reglare a absorbției**, este **deosebit de potrivit pentru pregătirea diverselor tipuri de suport**, inclusiv plăci de gips-carton și suporturi absorbante existente (var, var-ciment, ipsos, lut etc.).

Poate fi utilizat și ca **strat intermediar între tencuiala de bază și cea de finisaj**, de exemplu pentru a reduce riscul de **vizibilitate a suportului** prin stratul superior.

Este, de asemenea, potrivit ca grund pentru **tencuieli pe bază de var**: tencuială aderentă, tencuială de finisaj și tencuială decorativă aplicată cu pensula.

Mod de aplicare

Conținutul găleții se amestecă cu aproximativ **7 litri de apă**, omogenizându-se **fără cocoloașe** până se obține consistența dorită.

Se folosește un **mixer potrivit** pentru amestecare. Se lasă să stea aproximativ **30 de minute**, apoi se amestecă din nou.

Aplicarea se face **cu o rolă sau cu o perie mare (quast)**.

Timpul de uscare este de aproximativ **24 de ore**, în funcție de **temperatură și umiditatea aerului**.

Stropii de culoare de pe suprafețele învecinate trebuie **îndepărtați imediat cu apă**.

Necesar de material

Conținutul găleții de **7,1 kg** generează aprox. **10 litri de grund lichid**.

Randament: aprox. **35 mp / găleată** (consum: aprox. **200–350 g / mp**, în funcție de natura suportului).

Indicații speciale

Pentru evaluarea și pregătirea stratului suport, se vor respecta normele **DIN 18550 și DIN 18350**.

Stratul suport trebuie să fie **absorbant, uscat, lipsit de praf și reziduuri friabile**.

Tapetul, pânza de armare, adezivii vechi și resturile de ulei de decofrare trebuie **îndepărtați complet**.

Nu este potrivit pentru utilizare în exterior.

Temperatura aerului și/sau a substratului trebuie să fie **peste 5 °C**.

Se va asigura **ventilație suficientă**.

HP 9500 trebuie utilizat **numai în starea sa originală, fără niciun adaos**.

Unitate de ambalare

- În găleți de **7,1 kg**
- **24 de găleți / paletă**
- Greutate totală: aprox. **170 kg / paletă**

Depozitare

Uscat, în ambalaj **închis**, cu o durată de valabilitate de **minim 12 luni**.

Controlul calității

HP 9500 este **monitorizat continuu în laboratorul fabricii** pentru respectarea compoziției și a proprietăților sale.

Indicații de securitate

Din cauza **alcalinității ridicate**, protejați **pielea și ochii**.

În caz de contact, **clătiți bine cu apă**.

Dacă intră în contact cu ochii, **consultați imediat un medic**.

Informații suplimentare

Pentru întrebări suplimentare:

 info@hessler-kalkwerk.de

 **06222/9275-0**

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță!

Aceste informații se bazează pe **experiența noastră**, dar **nu iau în considerare toate cazurile individuale**.

De aceea, **nu pot constitui temei pentru pretenții de despăgubire**.

Toate informațiile sunt **furnizate fără garanție**. Ne rezervăm dreptul de a face **modificări și corecturi**.

Valabil din septembrie 202