

## Tip de material

- lacuri transparente ecologice, diluabile cu apă, pentru interior
- fără solvenți, fără agenți de protecție a lemnului
- selecție consecvent ecologică a materiilor prime

## Scopul utilizării

- ca strat transparent de acoperire pentru lemn și materiale lemnoase
- doar pentru interior, aplicare de cel puțin 2 ori, aproximativ 0,08 l/m<sup>2</sup> per strat

## Proprietăți tehnice

- testat conform DIN EN 71 partea 3, siguranța jucăriilor
- testat conform DIN 53160, rezistență la salivă și transpirație
- conform EN 13300: Clasa 1 de abraziune

## Compoziție

Apă, ulei de in\*, esterii glicerolici ai colofoniului cu acizi organici\*, materiale de umplură minerale, sicativi (fără cobalt), ulei de ricin\*, ulei de floarea-soarelui\* (ca săpun de amine), tenside din ulei de rapiță și ricin, celuloză.

Declarația completă actuală este disponibilă pe [www.auro.de](http://www.auro.de).

## Nuanță

Incolor. Ușor gălbui. Atenție: produsul lichid apare lăptos, dar se usucă clar și transparent.

Lacurile transparente pot avea efecte diferite pe diverse tipuri de lemn — este recomandat un test preliminar. Pot exista diferențe de nuanță sau luciu între loturi diferite. Amestecați loturile înainte de utilizare.

Colorarea este posibilă cu AURO Buntlack Nr. 250\* sau 260\*, cu modificări ale caracteristicilor (ex. luciul).

Amestecurile proprii se fac pe propria răspundere.

## Metode de aplicare

- Cu pensula, cu rola (păr sintetic sau mixt, role de spumă cu pori fini, role scurte pentru lacuri — de ex. unelte AURO)
- Pulverizare:
  - Presiune înaltă, reducere a ceții (HVLV), Airmix
  - Duză: 1,0–2,0 mm

- Presiune aer: 3–5 bar (HVLP), 2–4 bar (Airmix) – conform instrucțiunilor producătorului de echipamente

### **Timp de uscare în condiții standard (23 °C / 50% umiditate relativă)**

- Uscare la praf: după aprox. 10 ore
- Uscat și poate fi recoperit: după aprox. 24 ore
- Complet uscat: după aprox. 5 zile

**Întârzieri semnificative ale uscării** pot apărea la aplicarea pe lemn bogat în substanțe, la umiditate ridicată, temperaturi scăzute și consum prea mare.

**Uscarea are loc prin absorbția oxigenului**, asigurați ventilație bună și temperatură adecvată în timpul uscării.

### **Densitate**

1,04–1,07 g/cm<sup>3</sup>

**Clasa de pericol:** nu se aplică

### **Vâscozitate**

30–60 sec (DIN 6 mm) la 20 °C

### **Diluare**

Gata de utilizare, diluabil cu max. 20% apă

### **Consum**

0,07–0,09 l/m<sup>2</sup> per strat, corespunzând unui strat umed de aprox. 70–90 μm, pe substraturi netede și uniform absorbante.

Consumul variază în funcție de substrat, metodă, calitatea suprafeței. Se recomandă test preliminar pentru determinare exactă.

### **Curățarea uneltelor**

Curățați imediat uneltele cu săpun vegetal AURO Nr. 411\* și apă.

Pentru resturi aderente: înmuiați în soluție de săpun sau folosiți AURO Diluant Nr. 191\*, apoi clătiți bine.

Recomandat: masați săpunul în pensule și păstrați-le astfel până la următoarea utilizare.

### **Stabilitate la depozitare**

12 luni la 18 °C în ambalaj original închis.

## **Ambalaj**

Table albe: reciclabile doar complet goale.

## **Eliminare**

- Resturi lichide: cod EAK 080112 – Vopsele
- Doar recipiente goale și resturi întărite se pot recicla sau arunca la gunoiul menajer.

## **Atenție: risc de autoaprindere!**

Uleiurile în curs de uscare pot genera autoaprindere. Nu încrețiți cârpele folosite – uscați-le întinse sau depozitați-le ermetic într-un recipient metalic.

**Cod produs:** M-DF 03 – Lacuri pe bază de rășini naturale, fără solvenți

Respectați măsurile uzuale de protecție (ex. protejarea pielii, aerisire).

Consultați fișa cu date de siguranță și eticheta pentru informații despre manipulare și clasificare periculoasă.